

Teknik Bilgi Formu

PÜRKAY 020 Poliüretan Kauçuk Mat Yapıştırıcısı

Tanımı ve Özellikleri

PÜRKAY 020 Poliüretan Kauçuk Mat Yapıştırıcısı, spor zeminleri için geliştirilmiş poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, suda çözünmeyen bir yapıştırıcıdır.

PÜRKAY 020 yaşlanmaya, suya ve pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır. PÜRKAY 020 Kauçuk levhanın elastikiyetini bozmayan, elastik, kokusuz, sağlam, iki komponentli bir üründür. Suyu dayanıklı olmasından dolayı, su basması halinde dahi kauçuk levhanın beton yüzeyden ayrılmasını önler.

Uygulanabilir Malzemeler

Beton, PVC, ahşap ve benzeri zeminler üzerinde kullanılır.

Kullanım yerleri

Açık veya kapalı spor zeminlerinde, tenis kortlarında her türlü kauçuk levhanın yapıştırılmasında kullanılır.

Spesifikasyonlar

- Renk : Kirlili beyaz
- Karışım Oranı : Ana malzeme : Sertleştirici = 5 : 1 (Ağırlık olarak)
- Pot-Life: 40±5
- Sarfiyat : Uygulama yapılan yüzeye bağlı olarak 0.800 – 1.200 kg/m²
- Kullanım Süresi : Karıştırma işlemine başladıktan sonra 20 °C ortam ısısında 30 – 45 dakikadır
- Yoğunluk (25°C):
 - Ana Malzeme : 1.90±0.06 gr/cm³
 - Karışım: 1.70±0.06 gr/cm³
- Viskozite (25° C):
 - Ana Malzeme: 55.000±5000 mPas
 - Sertleştirici : 210 ±30 mPas
 - Karışım : 200.000±5000 mPas
- Yangına Dayanım: TS EN ISO 11925-2 sayılı TürkStandartlarına göre yapılan muayene ve deneylerden olumlu sonuç almıştır.
Rapor No: AB-0001-T 80802 Deneyi yapılan numuneler TS EN 13501-1/ OCAK 2010 Çizelge 2 Efl sınıfı kriterlerine uygundur.
- Sertlik Derecesi : Shore D : 35±5


Bu teknik bilgi formunun ikinci sayfası mevcuttur.

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15

E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





Pürkay 020 Poliüretan Kauçuk Mat Yapıştırıcı Teknik Bilgi Formu 2. sayfa

- Depolama : Orijinal ambalajında, 35 °C' nin altında, dondan korunarak depolandığında bekleme süresi 1 yıldır.
- Ambalaj : Ana Malzeme : 15 kg, Sertleştirici : 3 kg


Kullanım şekli

Ana malzeme karıştırılır. Daha sonra küçük kutudaki sertleştiricinin tamamı ana malzemenin içine dökülerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Malzeme kullanım süresi içinde tüketilmelidir. Uygulama rulo veya tarak ile yapılır. Uygulama yapılacak olan yüzey su, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelerle dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98 - 360 21 15
E-mail: pazarlama@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Revizyon Tarihi:01/2014